



ГРУНТОВКА ГФ-021

- ✓ Увеличивает срок службы комплексного покрытия
- ✓ Уменьшает расход краски.
- ✓ Защита от коррозии.
- ✓ Высокая адгезия.



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка ГФ-021, цвет красно-коричневый, ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021, цвет серый ТУ ВУ 101310916.006-2011
Свойства	Антикоррозионная грунтовка для металлических поверхностей: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Увеличивает прочность сцепления эмалей к основанию. ✓ Уменьшает расход эмали и продлевает срок службы комплексного лакокрасочного покрытия. ✓ Защищает металлические поверхности от коррозии.
Назначение	Для грунтования металлических поверхностей (лестницы, ограды, ворота, металлоконструкции), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, с целью защиты от развития коррозии; под покрытия различными эмалями и красками: пентафталевыми, глифталевыми, масляными, нитроэмалями. Может использоваться для временной защиты от коррозии в однослойном покрытии.
Типы поверхностей для нанесения	По новым или ранее окрашенным металлическим и деревянным поверхностям.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	обрабатываемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой и очищенной от отслаивающейся краски, грязи и пыли.
Нанесение	<p>Перед применением грунтовку ГФ-021 тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200), скипидаром или их смесью 1:1.</p> <p>Грунтовку наносят методом распыления, кистью или валиком в 1-2 слоя.</p> <p>Разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением грунтовки составляет: 6 ч (на открытом воздухе) или 24 ч (при работе внутри помещения).</p> <p>Нанесение грунтовки следует производить при температуре от + 5 °С до + 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.</p> <p>Запрещается производить нанесение грунтовки на влажные поверхности, по льду, снегу, во время осадков! Запрещается производить нанесение грунтовки методами распыления при скорости ветра более 10 м/сек.</p> <p>Время высыхания каждого слоя грунтовки при температуре (20 ± 2) °С — 24 ч.</p>

Цвета	Серая, красно-коричневая
Расход	60-100 г/м ² на однослойное покрытие. На расход влияет тип поверхности и ее подготовка.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим средством. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Алкидный лак, растворитель, пигменты, специальные наполнители и другие добавки.
Информация	
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно укупореженной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вредно при вдыхании! Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.
Объем/масса	0,9 кг; 1,8 кг.