

Samtex 7 E.L.F.

Шелковисто-матовая латексная краска для создания элегантных интерьерных поверхностей. Особенно подходит для окрашивания рельефных и структурных обоев, а также стекловолоконистых покрытий.



Описание продукта

Область применения	В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водоразбавляема, экологична, не имеет сильного запаха ■ Свободная от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.) ■ Имеет высокую степень белизны ■ Хорошая укрывистость ■ Способна к диффузии ■ Устойчива к воздействию водных дезинфекционных и бытовых чистящих средств ■ Легка в применении
Связующее	Дисперсия искусственной смолы.
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (белая): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л ■ База 2 (прозрачная): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л ■ База 3 после колеровки: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (белая) может применяться без колерования. ■ Базы 2 и 3 (прозрачные) применяются только после колерования. <p>Samtex 7 E.L.F. База 1 допускает самостоятельное колерование путем добавления колеровочных красок CaparolColor или AVA. При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешать всю краску. При заказе красок одного цветового тона в количестве 100 л и более, а также по запросу, краски колеруются на заводе.</p> <p>Samtex 7 E.L.F. колеруется машинным способом по системе ColorExpress во все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Рекомендуется промежуточное покрытие в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной белой краски (база 1). Может потребоваться второе заключительное покрытие.</p>
Степень глянца	шелковисто-матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.



Технические параметры

■ Влажное истирание (истираемость):	Класс 2, соответствует классу «устойчивая к истиранию» по СТБ EN 13 300.
■ Степень контрастности (укрывистость):	Укрывающая способность класса 2 при расходе 8 м ² /л или 130 мл/м ²
■ Максимальная величина зерна:	Тонкое (<100 мкм)
■ Плотность:	Около 1,4 г/см ³

Замечание

Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.

Применение

Подходящие подложки

Основы для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ.

Подготовка подложки

Штукатурки растворных групп Р II и Р III:

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится акриловая гидроизоляционная грунтовка, например, Caparol OptiGrund E.L.F. или Capasol LF.

Гипсовые и готовые штукатурки групп Р IV и Р V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой шлифовать, удалить пыль и выполнить нанесение грунтовки глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные панели:

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидроизоляционным составом OptiGrund E.L.F. или грунтовкой глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионную грунтовку, например, Caparol Haftgrund или SamtGrund E.L.F..

Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Прогрунтовать поверхность составом Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать изолирующим составом Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить возможные разделяющие вещества, такие, как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Газобетон:

Загрунтовать материалом Caparplex, разбавленным водой в пропорции 1:3.

Нештукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрытия с хорошей несущей способностью:

Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. На слабовпитывающие влагу гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol OptiGrund E.L.F. или Capasol LF.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмальями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. Непрочные покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать поверхность составом глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

Покрытия клеевыми красками:

Смыть до основания. Загрунтовать составом глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать составом глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol IsoDeck.

Древесина и древесные материалы:

Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Caparol или краской для дерева Capadur Color.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel в соответствии с инструкцией по применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения

Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

Структура покрытия

Грунтовочный или промежуточный слой:

SamtGrund E.L.F. или Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 3% воды.

Расход

Около 120 мл/м² на один рабочий проход по гладкой подложке. На шероховатой поверхности расход соответственно возрастает.

Точный расход краски определяется путем нанесения пробного покрытия.

Условия применения

Самая низкая допустимая температура при применении: +5 °C для подложки и окружающего воздуха.

Сушка/время сушки

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 4 – 6 часов сухое на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью высыхает и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Готовое покрытие можно очищать неабразивными бытовыми моющими средствами с помощью мягкой ветоши или губки только примерно через месяц после окраски. После очистки поверхность необходимо очистить чистой водой.

Инструменты

Кисти, валик, безвоздушный распылитель.

Чистка инструментов

Рабочие инструменты после использования вымыть чистой водой.

Замечание

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических данных.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Подробная информация: см. инструкцию по безопасности.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Продукты данной группы (A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация

В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Тел.: +375 162 55 97 17

Факс: +375 162 55 97 18

e-mail: info@caparol.by

Техническая информация D010R NOE · состояние на: September 2016 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by