



Капрал В-14 ИНТЕРЬЕРНАЯ

Краска водно-дисперсионная

- ✓ Матовая
- ✓ Хорошая укрывистость
- ✓ Устойчива к влажному протиранию



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная «Капрал В-14» ТУ BY 200551259.008-2008
Свойства	<p>Белая матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Устойчива к легкой влажной уборке ✓ Обладает высокой белизной и укрывистостью <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ матовая по СТВ EN 13300 (ISO 2813) <p>Износостойкость:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 4 класс по СТВ EN 13300 (ISO 11998)
Назначение	Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью
Типы поверхностей для нанесения	Минеральные поверхности зданий и сооружений (кирпичная кладка, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлевка, цементно-волокнистые плиты, гипсокартон и пр.), а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ СТВ EN 13300 – стандарт классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений ✓ СТВ ISO 2813– методика определения параметров блеска ✓ EN ISO 11998 – методика определения параметров износостойкости ✓ СТВ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001 ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.
Технические характеристики	

Подготовка поверхности	Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен, удалить старую краску, побелку. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание следует предварительно обработать грунтовкой водно-дисперсионной торговых марок Condor или Karpal
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 °С до + 30 °С
Уход за окрашенной поверхностью	Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 недели - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения. Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol Spray
Цвет	Белый
Колеровка	Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor
Расход	8,9-10,4 м ² /л на один слой (300-350 г/м ² при двухслойном покрытии). Расход краски зависит от типа, подготовки поверхности и способа нанесения
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	4-6 часов, при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5-9,5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ²	Не более 220
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч	12
Степень перетира, мкм	Не более 60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	51 мин
Плотность, г/см ³	1,4-1,6
Адгезия покрытия к основанию, МПа	Бетон – 1,2
Коэффициент паропроницаемости, мг/м ² *ч*Па	0,006
Стойкость к влажному истиранию	класс 4 (потеря толщины слоя составила 63,8 μm после 40 циклов)
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуповоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от+ 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы
Объем/масса	1 л (1,5 кг) – 2,5 л (3,75 кг) – 5 л (7,5 кг) – 10 л (15 кг) – 15 л (22,5 кг).

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

