



Holz Fassadenfarbe

Высококачественная полуматовая краска для деревянных фасадов

- ✓ Срок службы покрытия 7 лет
- ✓ Защита от влаги и атмосферных воздействий
- ✓ Защита от плесневых грибов и водорослей
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Основа 100 % чистый акрилат
- ✓ Содержит воск



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная акриловая «Holz Fassadenfarbe» ТУ РБ 200551259.007-2003
Свойства	Водоразбавимая атмосферостойкая краска на основе специального акрилового связующего для окрашивания деревянных поверхностей. ✓ Образует полуматовое водоотталкивающее эластичное покрытие, обладающее высокой прочностью сцепления с деревянными поверхностями, устойчивое к воздействию атмосферных факторов и перепадам температур умеренного климата. ✓ Обладает высокой укрывистостью, УФ стойкостью, устойчивостью к выцветанию. ✓ *Срок службы покрытия – не менее 7 лет при соблюдении необходимых условий подготовки поверхности и покраски (подтверждено испытаниями, проведенными в соответствии с ГОСТ 9.401). ✓ Образует покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с помощью неабразивных моющих средств и действию дезрастворов. ✓ Легко и равномерно наносится. ✓ Без резкого запаха. 1 класс стойкости к влажному истиранию согласно СТБ EN 13300. Максимальное содержание ЛОС в продукте < 30 г/л.
Назначение	Покрытие с полуматовым блеском защищает поверхность древесины от биопоражений. Содержит воск, препятствующий загрязнению и облегчающий очистку окрашенной поверхности. Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета. Быстро высыхает, что снижает риск смыва свежего покрытия атмосферными осадками. Рекомендуется использовать в комплексе с грунтовкой Holz Base Aqua TM Condor.

Типы поверхностей для нанесения	Для окраски новых и ранее окрашенных акриловыми или алкидными составами деревянных фасадов, изделий из древесины, фанеры, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит и других. Для наружной и внутренней отделки. Внимание! Краска не подходит для окрашивания полов, горизонтальных поверхностей и промасленной древесины.
Стандарты качества	✓ СТБ EN 13300 – стандарт устанавливает классификацию водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений по параметрам укрывистости, степени блеска, устойчивости к влажному истиранию. ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Ранее неокрашенные деревянные поверхности должны быть очищены от загрязнений, пыли, жирных пятен. Смолистые участки древесины необходимо предварительно обработать растворителем (ацетон, уайт-спирит, бензин), высушить и подшлифовать абразивным материалом мелкой зернистости. Старые прочно держащиеся глянцевые алкидные или акриловые покрытия предварительно обработать наждачной бумагой или шлифовальными губками до обеспечения матовости. Неплотно держащиеся слои покрытия удалить, поверхность очистить от загрязнений и пыли. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно обработать отбеливающими и очищающими составами. Перед нанесением на ранее неокрашенную деревянную поверхность предварительно следует использовать грунтовку Holz Base Aqua TM Condor, особенно тщательно обрабатывая торцевые срезы.
Нанесение	Перед применением краску перемешать, рекомендуется также периодически перемешивать во время работы. Окрасочные работы проводить при температуре воздуха и поверхности не ниже 10 °С. Рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °С и относительная влажность воздуха не выше 80 %. Избегать окраски при высокой температуре и под прямыми солнечными лучами. Запрещается проводить наружные работы во время дождя, тумана или измороси. Влажность древесины не должна превышать 15 %. Наносить кистью, валиком или распылителем. Особенно тщательно обрабатывать торцы. Краску для первого слоя допускается разбавить водой до 10 % от объема. Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя краски при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % 4-6 ч. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания краски увеличивается. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать краску одной партии или смешивать необходимое количество краски различных партий в отдельной емкости.
Цвет	Белый.
Колеровка	Компьютерная колеровка по системе Eskarocolor (базы А, TR). Для уверенности в выбранном оттенке рекомендуем сделать пробный выкрас.
Расход	150-200 г/м ² для строганой древесины при двухслойном нанесении. 200-300 г/м ² для пиленной древесины при двухслойном нанесении.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	4-6 ч при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт.
Очистка инструментов	После окраски рабочий инструмент промыть водой.
Состав	Вода, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, функциональные добавки, биоциды.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.

Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °С до + 30 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	База А: 0,8 л (1 кг); 2,4 л (3 кг); 4,8 л (6 кг); 9,6 л (12 кг); База TR: 2,25 л (2,4 кг); 9 л (9,6 кг).

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363.
Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by