



ГРУНТ-ЭМАЛЬ  
**МОЛОТКОВАЯ**  
 ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1  
 ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ антикоррозионный эффект благодаря фосфату цинка в составе
- ✓ создает прочное и долговечное покрытие
- ✓ маскирует мелкие дефекты поверхности
- ✓ обладает высокой укрывистостью
- ✓ отличные грязе- и водоотталкивающие свойства покрытия
- ✓ быстро высыхает

<b>Краткое описание</b>	Предназначена для защитно-декоративного окрашивания любых металлических поверхностей из черного металла (сталь, чугун), без предварительного грунтования. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий.
<b>Состав</b>	Суспензия пигментов и наполнителей в алкидно-модифицированном лаке с добавлением реологических добавок.
<b>Возможные цвета</b>	голубой, зеленый, охра, светло-серый, серый, черный, шоколадный, коричневый, медь, изумруд, хаки
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Область применения</b>	Несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения, пожарные лестницы, резервуары, вентиляционные трубы, детали транспортных средств (дорожная и сельскохозяйственная техника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), эксплуатируемые в атмосферных условиях. Окрашивание внутри помещений - металлическая мебель, двери, лестничные перила, за исключением полов.
<b>Срок службы покрытия</b>	более 5 лет
<b>Температура применения</b>	Не ниже +5°C, отсутствие конденсата.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть очищена от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг и других видов загрязнений по ГОСТ 9.402.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют растворителем. Наносят в 2 слоя с промежуточной сушкой не более 2 часов.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- при нанесении грунт-эмали по ржавчине важно в точности соблюдать рекомендации по времени межслойной сушки и учитывать, что в промежутке от 2-х часов до 7-ми суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается</li> <li>- размер молоткового эффекта зависит от используемого инструмента и толщины слоя; наиболее мелкий рисунок получается при нанесении методом распыления, валиком можно получить молотковый эффект среднего размера, а с помощью кисти – крупный рисунок</li> <li>- на внешнем виде и качестве эффекта молотковой чеканки сказывается, также и разбавление эмали: избыточное введение растворителя приводит к снижению молоткового эффекта</li> <li>- оптимально – нанесение эмали распылителем, причем в несколько проходов, но за один раз, не прерываясь на межслойную сушку.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до рабочей вязкости, но не более 10%.
<b>Расход</b>	100-160 г/м <sup>2</sup>
<b>Колеровка</b>	не предусмотрена
<b>Время высыхания</b>	"до отлипа" – не более 2 часов, набор прочности - 7 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть растворителем.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования продукта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,4; 0,9; 2; 4 л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
 8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)