



## «ТАЙФУН МАСТЕР» №51

Состав клеевой полимерминеральный КС1 «Тайфун Мастер» №51 СТБ 1621-2006

- для внутренних и наружных работ;
- пластичный, легко наносится;
- содержит армирующие волокна;
- морозостойкий;
- хорошее сцепление с основанием;
- устойчив к атмосферным воздействиям.



Для внутренних и наружных работ



Морозостойкий



Паропроницаемый



Трещиностойкий, содержит армирующие волокна



Пластичный

### СВОЙСТВА

«Тайфун Мастер» №51 производится в виде сухой смеси, состоящей из цементного вяжущего, заполнителя, полимерного связующего и специально подобранных модифицирующих добавок высокого качества. Благодаря сбалансированному составу продукт обеспечивает:

**стойкость к трещинообразованию** – состав армируется волокнами, создающими дополнительное армирование, препятствующие образованию трещин;

**высокий показатель адгезии** – гарантирует прочное сцепление с теплоизоляционными плитами и минеральными основаниями;

**паропроницаемость** – не ограничивает движение водяного пара через армированный слой системы утепления;

**возможность применения при отрицательных температурах.** Клеевой состав с маркировкой "Зима" позволяет выполнять работы при температуре от -5°C до +10°C

### ПРИМЕНЕНИЕ

Клеевой состав «Тайфун Мастер» №51 предназначен для устройства армированного слоя по пенополистирольным и минераловатным плитам в легкой штукатурной системе утепления зданий и сооружений «Тайфун», системе теплоизоляции трубопроводов и по неутепляемым поверхностям. Также может быть использован для приклеивания теплоизоляционных материалов к утепляемой поверхности.

#### Виды основания:

Вид основания	Возможность применения
Плиты пенополистирольные и минераловатные	+
Бетон	+
Стены из ячеистого бетона	+
Стены из силикатных кирпичей и пустотелых блоков	+
Стены из гипсовых блоков	+

Стены из керамического кирпича или керамических пустотелых блоков	+
Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки	+
OSB, ЦСП	+

#### Виды объектов:

Виды объектов	Возможность применения
Жилищное строительство	+
Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения	+
Промышленное строительство и многоуровневые гаражи	+
Промышленные склады	+
Торговые объекты	+

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	«Тайфун Мастер» №51
Температура применения, °C	от +5 до +25 от -5 до +10 (Зима)
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1400
Средняя плотность раствора, кг/м <sup>3</sup>	1650
Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)	0,2 – 0,24 л/ 1 кг 5,0 – 6,0 л/ 25 кг
Адгезия, не менее, МПа	1,7
Время использования раствора, мин	120 / 30

Морозостойкость, не менее, марка	F75
Расход для приклеивания: - минераловатных плит, кг/м <sup>2</sup> ; - пенополистирольных плит, кг/м <sup>2</sup>	5,0 - 6,0 4,0 - 5,0
Расход для армирования: - по минераловатным плитам, кг/м <sup>2</sup> ; - по пенополистирольным плитам, кг/м <sup>2</sup>	4,5 - 5,5 3,5 - 4,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па)	0,036
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м <sup>2</sup> , не более	1,5

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

### Основание должно быть:

Основание должно быть:

**стабильным** - прочным, плотным, стойким к деформациям; сухим - влажность основания не более 8 %, поверхность без наледи и инея;

**очищенным** - поверхность освобождается от включений, снижающих адгезию (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск, остатки масляной краски). Основание, покрытое грибком, мхом, водорослями, очистить и обработать средством «Тайфун Мастер "ГРИБОСТОП"».

В случае проведения работ при температуре воздуха выше +5°C подготовленное основание необходимо тщательно

### загрунтовать:

- «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104 – для впитывающих оснований;
- «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 или «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ» – для улучшения сцепления с гладкими и невпитывающими основаниями (OSB, ГВЛ, гладкий бетон).

**Внимание!** При температуре основания от +5°C и ниже грунтование поверхности запрещено.

### Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида

Вид основания	Способ подготовки
Стены из кирпича или силикатных, керамических пустотелых блоков, или ячеистого бетона	Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Цементные и цементно-известковые штукатурки торговых марок «Тайфун Мастер» и «Люкс»	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Бетонные основания	Время набора прочности минимум 21 день. Обязательно очистить от остатков опалубочного масла и других слоев, ухудшающих адгезию штукатурного покрытия. Разрушения, сколы и другие неровности заполнить ремонтным составом «Тайфун Мастер» №29 (№29М). Гладкий бетон

	загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ». Шероховатый - «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104
Поверхности, окрашенные масляными красками или обработанные смоляными лаками	Покрытия с низкой адгезией к основанию устраняют механическим способом. Стабильные покрытия, хорошо соединенные с основанием шлифуют, пылесосят; масляные покрытия грунтуют «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ».
Гипсовые штукатурки и стены из гипсовых блоков	Основание необходимо загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №103 «БЕТОН-КОНТАКТ».

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оптимальная рабочая температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ – от +5°C до +25°C (при работе с «Тайфун Мастер» №51), и от -5°C до +10°C (состав с маркировкой «Зима»).

### Приготовление состава

В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать состав «Тайфун Мастер» №51 в пропорции: 25 кг состава на 5,0-6,0 литра воды. Температура воды для затворения должна быть от +10°C до +25°C. Вымесить состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Выдержать смесь не менее 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового состава «Тайфун Мастер» №51 – в течение 120 мин, состав с маркировкой "Зима" - 30 мин.

### Нанесение состава

#### • Приклеивание плит утеплителя

Клеящий раствор наносится на внутреннюю сторону плиты, в зависимости от состояния утепляемой поверхности, одним из способов:

- **бортово-точечный (маячковый)** – если поверхность имеет значительные неровности (от 5 до 10 мм). По периметру края плиты зубчатой теркой (шириной полосы до 50 мм и толщиной – до 30 мм). В центральной части плиты клей следует наносить отдельными маячками диаметром около 100 мм и высотой до 30 мм из расчета от 5 до 8 маячков на плиту;

- **сплошной** – применяется в случае, когда поверхность основания имеет неровности до 3 мм. Клеевой состав наносится по всей поверхности плиты утеплителя с отступом от края от 2 до 3 см при помощи зубчатого шпателя или терки с размером зуба 10x10 мм или 12x12 мм.

При приклеивании минераловатных плит клей наносится в два этапа – вначале клеевой состав втирают в плиту утеплителя - гладким шпателем или теркой - в места нанесения второго слоя, который затем наносится одним из вышеописанных способов.

Площадь клеевого соединения должна быть не менее 40% общей площади плиты. Приклеиваемую плиту устанавливают в проектное положение и равномерно прижимают штукатурной теркой, правилом или уровнем. Наружные поверхности приклеенных плит должны находиться в одной плоскости

сти. Корректировка положения плиты утеплителя возможна в течение 10-15 минут. Дополнительное крепление плит к подоснове анкерными устройствами следует выполнять после затвердевания клея, но не ранее чем через 24 часа.

#### • Устройство армированного слоя

Устройство армированного слоя следует выполнять по ровной и обеспыленной поверхности плит утеплителя после установки анкерных устройств, или по не утепляемой поверхности. Приготовленная смесь наносится на поверхность при помощи зубчатого шпателя или терки с размером зуба 10x10 мм. В свеженанесенную растворную массу утапливается стеклосетка, с нахлестом не менее 100 мм - между полосами и разравнивается гладкой стороной терки или гладким шпателем. Толщина армированного слоя должна составлять 3-4 мм. Армирующая сетка должна находиться в середине или ближе к наружной поверхности армированного слоя. При необходимости дополнительного выравнивания - гладким шпателем методом "мокрое по мокрому" наносится второй слой клеевого состава толщиной 1-2 мм

#### Уход

В процессе выполнения работ по устройству армированного слоя, а также в течение трех первых суток участки стен либо трубопроводов должны быть защищены от атмосферных осадков, замерзания и пересушивания.

## РАСХОД

Расход для приклеивания: - минераловатных плит, кг/м <sup>2</sup> ;	5,0 - 6,0
- пенополистирольных плит, кг/м <sup>2</sup>	4,0 - 5,0
Расход для армирования: - по минераловатным плитам, кг/м <sup>2</sup> ;	5,0 - 6,0
- по пенополистирольным плитам, кг/м <sup>2</sup>	4,0 - 5,0

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Применяемые во время работы инструменты должны быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. Все изложенные технические характеристики верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60 %.
3. Во время проведения работ обязательно использование на лесах защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и дождя, а также при сильном ветре.
4. Инструмент моют водой непосредственно после его использования.
5. Работать необходимо в защитных перчатках, очках или маске для лица. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

## УПАКОВКА

Мешки: 25 кг.

Поддон: 1200 кг в мешках по 25 кг (48 мешков)

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях (на поддонах). Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

**Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: июль 2023.**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»  
Республика Беларусь, 230003  
г. Гродно, ул. Аульская, 18  
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,  
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел  
[www.taifun.by](http://www.taifun.by)