




## «ТАЙФУН МАСТЕР» №31

Шпатлевка серая НВ ПМ цементная 1СС «Тайфун Мастер» №31  
СТБ 1263-2001

- для внутренних и наружных работ;
- для ручного нанесения;
- для предварительного (стартового) выравнивания;
- для предварительной подготовки стен и потолков;
- толщина слоя 0,5-5,0 мм.



Для внутренних  
и наружных работ



Толщина  
слоя



Влагостойкая



Морозостойкая

### СВОЙСТВА

Оптимально подобранный состав сухой смеси «Тайфун Мастер» № 31 на основе цементного вяжущего, наполнителя, полимерного связующего и специальных добавок обеспечивает:

**возможность наносить стартовый шпатлевочный слой толщиной от 0,5 до 5,0 мм за один проход;**

**пластичность** – облегчает процесс стартового шпатлевания подготовленного основания и получения качественного промежуточного покрытия;

**морозостойкость** – шпатлевочный слой не теряет своих свойств при многократном попеременном замораживании и оттаивании. Марка по морозостойкости F75.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлевочный состав применяется для предварительного (стартового) выравнивания поверхностей потолков, стен из различных минеральных материалов. Используется внутри и снаружи помещений с обычным и повышенным влажностным режимом эксплуатации.

Может применяться для ремонтных работ существующих штукатурных слоев, заполнения штроб, трещин, выбоин, сколов и других дефектов штукатурного слоя.

#### Виды основания

| Вид основания                                                                         | Возможность применения |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Бетон                                                                                 | +                      |
| Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки                                  | +                      |
| Стены из кирпича или силикатных, керамических пустотелых блоков, или ячеистого бетона | +                      |

#### Виды объектов

| Виды объектов          | Возможность применения |
|------------------------|------------------------|
| Жилищное строительство | +                      |

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения, образования | + |
| Промышленное строительство и многоуровневые гаражи                      | + |
| Промышленные склады                                                     | + |
| Торговые объекты                                                        | + |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя                                | «Тайфун Мастер» №31                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Цвет                                                   | Серый                                                        |
| Температура применения, °C                             | от +5 до +25                                                 |
| Температура эксплуатации, °C                           | от -50 до +70                                                |
| Насыпная плотность, кг/м³                              | 1250                                                         |
| Средняя плотность раствора, кг/м³                      | 1600                                                         |
| Толщина слоя, мм                                       | 0,5 – 5,0                                                    |
| Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)              | 0,22-0,248л/1кг<br>5,5-6,2л/25кг                             |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м²                     | 1,6 - 1,7                                                    |
| Время использования раствора, мин                      | 120                                                          |
| Адгезия, МПа, не менее                                 | 1,1                                                          |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее     | 0,04                                                         |
| Удобнаносимость                                        | легко наносится, не свертывается, не тянется за инструментом |
| Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м² | не более - 2,0                                               |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Морозостойкость    | F75               |
| Шлифование         | не ранее 24 часов |
| Дальнейшая отделка | не ранее 72 часов |

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

### Основание должно быть:

**стабильным** - прочным, плотным, стойким к деформациям, сухим (влажность основания не более 8%), без включений, снижающих адгезию. Слабодержащиеся и непрочные участки основания необходимо удалить;

**очищенным** - без наледи и слоев, которые могут ослабить адгезию состава (пыль, грязь, известь, масло, жиры, воск, остатки масляной краски).

Подготовленное основание необходимо тщательно **загрунтовать**:

- «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104;
- «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101 – для улучшения сцепления с гладкими основаниями (гладкий бетон) или поверхностями, покрытыми материалами, снижающими адгезию.

### Подробные указания для подготовки основания, в зависимости от его вида

| Вид основания                                                                         | Способ подготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стены из кирпича или силикатных, керамических пустотелых блоков, или ячеистого бетона | Требуется выполнить выравнивающий слой (оштукатуривание). Загрунтовать грунтовкой «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Цементные и цементно-известковые штукатурки                                           | Время минимального набора прочности 7 дней*. Основание необходимо загрунтовать грунтовкой: «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Бетонные основания                                                                    | Время набора прочности минимум 21 день. Обязательно очистить от остатков опалубочного масла и других слоев, ухудшающих адгезию шпатлевочного покрытия. Разрушения, сколы и другие неровности заполнить ремонтным составом «Тайфун Мастер» №29 (№29М). Гладкий бетон <b>загрунтовать</b> «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101. Шероховатый бетон - «Тайфун Мастер» №100, «Тайфун Мастер» №102 или «Тайфун Мастер» №104 |
| Гипсовые штукатурки                                                                   | Основание загрунтовать «INTER-GRUNT» «Тайфун Мастер» №101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Оптимальная рабочая температура основания и окружающего воздуха для проведения отделочных работ – от +5°C до +25°C.

### Приготовление состава

В предварительно подготовленную емкость налить чистую воду и засыпать сухую смесь в пропорции: 25 кг сухой смеси на 5,5 - 6,2 литра воды. Температура воды для затворения должна быть от +10°C до +25°C. Вымешать состав до однородной массы миксером с мешалкой корзиночного типа. Выдерживать смесь не менее 5 минут и повторно перемешать. Состав готов к применению и сохраняет свои свойства в течение 120 минут.

### Нанесение состава

Шпатлевка наносится на поверхность подготовленного основания слоем толщиной 0,5 – 5,0 мм при помощи металлического шпателя или терки и заглаживается.

После полного высыхания шпатлевки мелкие неровности удаляются мелкозернистой наждачной бумагой.

### Уход

В процессе выполнения работ, а также в течение 3 суток после их завершения рабочие участки должны быть защищены от атмосферных осадков, замерзания, попадания прямых солнечных лучей, нагрева выше 25°C и интенсивного сквозного проветривания.

## РАСХОД

Средний расход: 1,6 – 1,7 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Применяемые во время работы инструменты должны быть выполнены из некорродирующих материалов.
2. Необходимо тщательно очистить емкость перед каждым новым замесом, во избежание попадания твердых частиц застывшего состава в шпатлевочную массу.
3. Шпатлевание не производят на основаниях, подверженных непосредственному воздействию влаги.
4. Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
5. Работать необходимо в защитных перчатках, так как состав может оказывать раздражающее действие. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их проточной водой в течение нескольких минут, при необходимости – обратиться к врачу.

## УПАКОВКА

Мешки: 25 кг.

Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 мешка).

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях (на поддонах). Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

**Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности.**  
**Дата актуализации: ноябрь 2022г.**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ПТ ООО «Тайфун»  
Республика Беларусь, 230003  
г. Гродно, ул. Аульская, 18  
Тел. +375(152) 68-88-00 - приемная,  
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел  
www.taifun.by

\*) Время, указанное в таблице, рекомендуется для нанесения смеси при температуре прим. 23°C и влажности 55%