

CL 152

Гидроизоляционная лента

Для увеличения эластичности гидроизолирующих покрытий

Ceresit

CL 152



СВОЙСТВА

- эластичная;
- обеспечивает надежное соединение;
- водонепроницаемая;
- прочная на растяжение;
- не подвержена старению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционная лента Ceresit CL 152 предназначена для увеличения эластичности гидроизолирующих покрытий Ceresit CL 51, CR 166 в местах углов, краев, конструкционных швов, пропуска инженерных коммуникаций и т. п. Обеспечивает получение водонепроницаемого слоя под облицовкой из керамической плитки. Может использоваться на полах и на стенах внутри и снаружи зданий.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +25 °С. Гидроизоляционная лента Ceresit CL 152 должна располагаться между двумя слоями эластичного гидроизоляционного материала. Необходимо нанести первый слой, приложить ленту в местах углов, конструкционных швов, местах пропуска инженерных коммуникаций и т. д., прижать и слегка утопить ее в первом слое, а затем покрыть вторым слоем гидроизоляционного материала. В случае изоляции мест конструкционных швов необходимо запускать петельку ленты в сам шов и сверху защищать материалами, обеспечивающими возможность деформирования (например, герметиками Ceresit).

ПРИМЕЧАНИЯ

В техническом описании определены область применения материала и способ проведения работ. Информация в описании не заменяет подготовки исполнителя работ. При работе с материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве. Если у производителя работ возникают сомнения в возможности применения материала в конкретных условиях, то следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве или обратиться за консультацией к производителю. Информация в техническом описании не является основанием для безусловной ответственности производителя. Производитель не несет ответственности за применение материала в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в оригинальной неповрежденной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА

Рулоны 5, 10 и 50 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиэстеровая ткань, покрытая каучуком
Максимальная растягивающая сила – в длину – поперек	для полосы шириной 15 мм > 90 N > 35 N
Максимальное удлинение – в длину – поперек	 > 20 % > 90 %
Ширина ленты	120 мм
Сопротивление давлению воды >1,5 бар	непроницаема
Стойкость к температуре	от –30 до +90 °С

Гидроизоляционная лента Ceresit CL 152.

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на территории Таможенного союза.

