



## Техническая информация

### Антисептик "Биоконтакт" «GOLDBASTIK BB 26». Усиленная защита древесины. Концентрат 1:9



1,25 кг

5 кг

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- трудновыводим – глубоко проникает и связывается с клеточной тканью древесины;
- защищает и останавливает уже начавшееся биопоражение древесины;
- особенно высокоэффективен против домовых разрушающих грибов;
- нетоксичен, не содержит соединений фтора, мышьяка, хрома;
- не выделяет запаха, не влияет на прочность, склеиваемость и дыхание древесины;
- не вызывает коррозию металлических элементов крепежа;
- может использоваться в качестве защитной антисептической пропитки перед окрашиванием;
- обработанная древесина сохраняет текстуру и безопасна для зелёных насаждений, человека, домашних животных.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выпуска | готовый состав / концентрат 1:9                                                                                                               |
| Состав        | комплексные соединения меди, биоциды класса азолов, функциональные добавки, вода. Содержит самые современные, экологически безопасные биоциды |
| Консистенция  | низковязкая жидкость                                                                                                                          |
| Цвет покрытия | зеленовато-фисташковый                                                                                                                        |
| Плотность     | готовый состав - ок. 1,0 г/см <sup>3</sup> ,<br>концентрат - ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>                                                        |

**Время полного высыхания** не менее 48 часов, полная фиксация защитных компонентов - ок. 14 суток

**Готовность к эксплуатации** через 48 часов

**Способ нанесения** кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование

**Суммарный расход рабочего раствора (при поверхностной обработке)** не менее 250-350 г/м<sup>2</sup>

**Количество слоев** 2-3 слоя и более с промежуточными сушками не менее 20-40 мин.

**Суммарный расход (при** не менее 130-350

#### Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

#### Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

#### Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| глубокой пропитке)                                               | кг/м <sup>3</sup> рабочего раствора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход рабочего раствора на 1 слой (при поверхностной обработке) | от 125 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия применения                                               | температура воздуха, состава и основания не ниже +5°С, влажность древесины не более 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Применение                                                       | внутри и снаружи помещений, в т.ч. при воздействии атмосферных осадков и контакте с грунтом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-2018                        | с I по XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Прогноз срока службы                                             | <p><u>Внутри помещений и снаружи "под навесом"*</u>:</p> <p>1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 15 лет</p> <p>2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирувание): до 35 лет</p> <p><u>Снаружи помещений при наличии вымывания*</u>:</p> <p>1) Поверхностная обработка (кисть, валик, распыление, окунание): до 3 лет</p> <p>2) Глубокая пропитка (вымачивание, автоклавирувание): до 10 лет</p> |
| Морозостойкость                                                  | да, допускается транспортное замораживание до -15°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Пожароопасность                                                  | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Условия хранения                                                 | при температуре от +5 до +35°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Гарантийный срок хранения                                        | 4 года, в заводской невскрытой упаковке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки террас, причалов, беседок, садовой мебели, столбов, оград, заборов, элементов ландшафтного дизайна, нижних и верхних венцов в домах из бревна или бруса, стропил, деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, настилов по грунту, шпал, кольев, используемых в садоводстве и т. п.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, основания и состава не ниже +5°С. Не обрабатывать ранее окрашенную пленкообразующими материалами и влажную (более 30%) древесину. Очистить поверхность от пыли, грязи, опилок, коры и прочих покрытий. Пораженную синевой и потемневшую древесину рекомендуется первоначально обработать отбеливателем GOLDBASTIK BC 18.
2. **Концентрат. Взболтать и разбавить водой в соотношении 1 к 9 (9 л воды на 1 кг концентрата), перемешать.** Наносить кистью, валиком или распылителем в 2-3 приема и более с интервалом не менее 20-40 минут. Каждый слой наносится до полного насыщения древесины. Наиболее эффективные способы пропитки материала рабочим раствором: окунание на 2-5 минут и более; вымачивание 6 часов и более, например, в пропиточной ванне из полиэтилена, устроенной в углублении в земле.
3. Обработанную древесину следует защитить от попадания влаги до ее полного высыхания (не менее 48 часов). После истечения 48 часов и до наступления 14 суток с момента обработки указанная защита рекомендована. Для увеличения срока службы в экстерьере обработанную древесину рекомендуется покрывать пленкообразующими составами.

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до -15°С, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.



**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании антисептика в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

**СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА**

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.005-2016.
2. Не подлежит государственной регистрации и обязательной сертификации.
3. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*